

## Tejido de vidrio teflonado

### Tabla de resistencia química

#### RESISTENCIA DEL COMPUESTO

Productos Químicos	Puro	Carbón Grafito	Bronce	Fibra de vidrio
Acetaldeído	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Acetona	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Sulfato de Aluminio	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Excelente
Clorato de Amonio	Excelente	Excelente	Insatisfactorio	Excelente
Hidróxido de Amonio	Excelente	Excelente	Insatisfactorio	Satisfactorio
Anilina	Excelente	Excelente	Insatisfactorio	Excelente
Benzeno	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Ácido Bórico	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Salmuera	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Bromo (Anhidro)	Excelente	Insatisfactorio	Insatisfactorio	Satisfactorio
Disulfato de carbono	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Ácido cloroacético	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Excelente
Clorobenzeno	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Cloroformo	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Ácido crónico	Excelente	Satisfactorio	Insatisfactorio	Satisfactorio
Ácido Cítrico	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Éter dietílico	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Etilenglicol	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Ácidos Grasos	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Clorato Férrico	Excelente	Excelente	Insatisfactorio	Excelente
Sulfato Férrico	Excelente	Excelente	Insatisfactorio	Excelente
Ácido Fluorsilícico	Excelente	Satisfactorio	Insatisfactorio	Insatisfactorio
Ácido Fórmico	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Freón (Líquido)	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Ácido hidrobórico	Excelente	Excelente	Insatisfactorio	Satisfactorio
Ácido Muriático	Excelente	Excelente	Insatisfactorio	Satisfactorio
Ácido Hidrociánico	Excelente			
Ácido Hidrofluorito	Excelente	Excelente	Insatisfactorio	Insatisfactorio
Sol. de Sulfato de H. Ácido	Excelente	Excelente	Insatisfactorio	Insatisfactorio
Maleico	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Sales de Mercurio	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Excelente
Nafta	Excelente	Excelente	Insatisfactorio	Satisfactorio
Naftalina	Excelente	Excelente	Insatisfactorio	Excelente
Sales de Níquel	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Acido Nítrico (0-50%)	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Nitro Benceno	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Fenol	Excelente	Insatisfactorio	Insatisfactorio	Satisfactorio
Ácido Fosfórico	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

## Tejido de vidrio teflonado

### Tabla de resistencia química

Productos Químicos	Puro	Carbono Grafito	Bronce	Fibra de vidrio
Ácido Ftálico	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Excelente
Ácido Pírico	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Piridina	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Acido Salicilico	Excelente	Satisfactorio	Insatisfactorio	Satisfactorio
Nitrato de Plata	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Carbonato de Sodio	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Hidróxido de Sodio	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Nitrato de Sodio	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Peróxido de Sodio	Excelente	Excelente	Insatisfactorio	Excelente
Silicato de Sodio	Excelente	Excelente	Insatisfactorio	Excelente
Sulfato de Sodio	Excelente	Satisfactorio	Insatisfactorio	Insatisfactorio
Acido Sulfúrico	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Acido Tánico	Excelente	Excelente	Insatisfactorio	Satisfactorio
Acido Tartárico	Excelente	Excelente	Insatisfactorio	Satisfactorio
Tricloroetileno	Excelente	Excelente	Insatisfactorio	Insatisfactorio
Clorato de Zinc	Excelente	Excelente	Insatisfactorio	Insatisfactorio